



CELLO® HR 290/CB-01/53

Zacht schuim op basis van melaminehars voor geluidsabsorptie en thermische isolatie, afdicht met een folie, om de absorber te beschermen tegen de opname van vloeistoffen.

Onder de folie is een extra vlies aangebracht voor mechanische stabilisatie.

Toepassingen in motorcompartimenten van bijv. bussen/ commerciële voertuigen



TECHNISCHE GEGEVENS

BRANDCLASSIFICERING	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Voldoet aan FMVSS 302, DIN 75 200 ▶ ISO 3795, verbrandingssnelheid < 100 mm/min ▶ Voldoet aan ECE R-118, Bijlage 6, 7 en 8
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	-40°C tot +150°C
WARMTEGELEIDEND VERMOGEN MELAMINESCHUIM / EN 12667	≤ 0,034 W/(m·K) bij 10°C
VOLUMEWECHT VAN MELAMINESCHUIM / DIN EN ISO 845	9 ± 1,5 kg/m ³
DICHTHEID / ECE R-118.04, BIJLAGE 9	Diesel, olie en water dringen bij het aanbrengen niet in het absorptieschuim door

Diktes: 10, 20, 30, 40 en 50 mm. Andere diktes op aanvraag. Op maat gemaakte vormen volgens specificatie / tekening.

OPTIES

HR 290/CB-01/53 NK	Niet zelfklevend
HR 290/CB-01/53 SK	Zelfklevend
HR 290/91-01/53	Net als de HR 290/CB-01/53 maar alleen de bovenkant is bedekt. Brandclassificering: Voldoet aan ECE R-118, Bijlage 6, 7 en 8

VERDERE INFORMATIE

VOORDELEN	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Breedbandabsorptie ▶ Door de folie-afdichting olie-, water- en brandstofdicht ▶ Hogere temperatuurbestendigheid dan PUR-schuim
OPMERKING	Voor het afdichten van snijranden, adviseren wij onze plakband Cello® PUR-01.

